

Technický list

EGGER Aluflex

Oblasť použitia

Parotesná zábrana pre podlahy rady Laminát, Comfort a Design



Štandardné dáta

Produkt	Aqua+ Aluflex		
Reprodukcie materiálov	Hliníková fólia s robustným flisovým povrchom		
Farba	Modrá/strieborná		
Typ balenia	rola		
Balenie	26 m ² / balík	4 balíky / paleta	
Akreditácia / certifikáty / prehlásenie	A+ (Émissions dans l'air intérieur)		

Údaje o materiáli

Parametre	Špecifikácia	Tolerancia	Skušobná metóda
Hrúbka [mm]	0,2	± 15 %	CEN TS 16354
Dĺžka [m]	26	+ 5 %/-0 %	CEN TS 16354
Šírka [m]	1	+2,5 %/-1 %	CEN TS 16354
Reakcia na oheň	Efl		EN 13501
Tvarovanie za tepla [°C]	≤ 60		S WN
Absorpcia vody [%]	≤ 1		EN 12087
Tepelný odpor R _λ [m ² K/W]	~0,004		EN 12667
Difúzny odpor vodne pary SD [m]	> 75		CEN TS 16354

Technické údaje týkajúce sa CEN TS 16354

Popis	Parametre	Hodnota	Doporučenie podľa EPLF
Zníženie nárazového hluku	IS [dB]	-	-
Zníženie kročajového hluku	RWS [%]	-	-
Odolnosť voči nárazu, metóda „veľká guľička“	RLB [mm]	-	-
Pevnosť v tlaku	CS [kPa]	≥ 1000	≥ 60
Dlhodobé tlakové zaťaženie, tzv. „tečenie“	CC [kPa]	≥ 1000	≥ 20
Dynamické zaťaženie	DL [cykly]	≥ 250,000	≥ 100,000
Vyrovnanie nerovností	PC [mm]	-	-

Predběžná doložka:

Tieto inštrukcie pre spracovanie boli zostavené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a odrážajú našu súčasnú úroveň vedomostí. Sú určené iba pre informáciu a nepredstavujú záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podláh EGGER vyplývať tak z ďalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Obsah týchto pokynov pre spracovanie nemôže preto slúžiť ako návod k použitiu ani ako právne záväzná dohoda. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.